

**MENTOR HELLAS IKE****MENTOR TUBLOC ΚΟΛΛΑ PVC**

**Περιγραφή** Κόλλα διαλυτων με βάση PVC και συνθετικές ρητίνες

**Ιδιότητες & Χρησεις** Κόλλα κατάλληλη για την συγκόλληση σωληνων και εξαρτηματων από σκληρο PVC. Οι συγκολλησεις καλυπτουν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες EN 14680 (2006) & EN 14814 (2007) για υγρα υπο πίεση η χωρις πίεση.

**Τροποι εφαρμογής**

- Καθαριζονται τα προς συγκόλληση ακρα με ασετον η άλλο κατάλληλο διαλυτη.
- Απλωνουμε την κόλλα με το ενσωματωμενο στο καπακι πινελο στις δυο επιφανειες και αμεσως ( max 1 min) τις ενωνουμε υπο περιστροφη κρατοντας τες σταθερες για 1min.
- Συνισταται η καλη αναδευση του περιεχομενου πριν την χρηση.
- Η μεγιστη δυνατη συγκόλληση επιτυγχανεται σε 24 ωρες.

<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>χρωμα-εμφανιση</b>	υγρο χρωματος γκρι
	<b>ιξωδες</b>	3500 +_ 500 cps Brookfield 20C
	<b>πυκνοτητα</b>	0,97 +_ 0,03 gr/ml (20 C)
	<b>συνολικα ενεργα</b>	34+_ 1%
	<b>ανοικτος χρονος</b>	1 min
	<b>χρονος στεγνωματος</b>	3 min

**Αποθηκευση** Η κόλλα μπορεί να αποθηκευθει για τουλαχιστον 10 μηνες σε περιβαλλον θερμοκρασιας 20 C.

Οι πληροφοριες δινονται με βάση τις πλέον πρόσφατες γνώσεις και εμπειριες μας. Συνιστουμε όμως να κανετε τις δικες σας δοκιμες πριν την χρηση του προιοντος για να επιβεβαιωσετε ότι καλυπτει τις απαιτησεις σας.

