



Έκδοση 08.2010

# REPAIR EXPRESS

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 2

### REPAIR EXPRESS

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</b>	Ομοαξονικό εποξικό συγκολλητικό 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.
<b>ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ομοαξονικό εποξικό συγκολλητικό 2 συστατικών για όλες τις χρήσεις, χωρίς διαλύτες</li><li>• Συγκολλά, γεμίζει, μονώνει</li><li>• Γρήγορο, υψηλής αντοχής</li><li>• Εύκολο στο πλάσιμο και στην εφαρμογή</li><li>• Το στεγνό προϊόν μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο, να στυλβωθεί, να τρυπηθεί με δράπανο, να επεξεργαστεί μηχανικά και να περαστεί με βερνίκι.</li></ul>
<b>ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:</b>	<p>Για την επισκευή, ανακατασκευή και επιδιόρθωση όλων των τύπων υλικών: ξύλο, μέταλλο, κεραμικό, γυαλί, τούβλο, γύψο, φελλό, πέτρα, μάρμαρο, σκυρόδεμα, πλαστικό (εκτός από πλαστικά όπως PP, PE, PTFE (Teflon® κλπ)).</p> <p>Συγκόλληση εξαρτημάτων κουζίνας και μπάνιου όπως πετσετοθήκες, απλώστρες, ραφάκια μπαχαρικών, στηρίγματα μίξερ και κρεμάστρες, πλήρωση οπών, επιδιόρθωση σπασμένων μεντεσέδων ή κεραμικών διακοσμητικών, στήριξη λαβών/χερουλιών, stop σε πόρτες, επιδιόρθωση σκάλας, καρέκλας και όλων των ξύλινων εξαρτημάτων, στεγανοποίηση μικρών διαρροών σε σωλήνες και καλοριφέρ.</p>
<b>ΕΦΑΡΜΟΓΗ:</b>	<p>Οι προς συγκόλληση επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Αγριέψτε τις επιφάνειες όπου αυτό είναι δυνατό. Φορέστε γάντια μιας χρήσης, κόψτε ένα κομμάτι από το PATTEX REPAIR EXPRESS με μαχαίρι, κοπίδι ή ψαλίδι. Αφαιρέστε το διαφανές προστατευτικό film που καλύπτει το κομμάτι που κόψατε. Πλάστε τα μπλε και λευκό κομμάτια, έως ότου εξαφανιστεί το μπλε χρώμα και προκύψει μια ομοιογενής και λευκή (πολύ ελαφρύ γαλαζωπό) μάζα.</p> <p><b>Συγκόλληση:</b> εφαρμόστε το μίγμα σε μια από τις δυο προς συγκόλληση επιφάνειες και ενώστε. Για συγκόλληση μεγαλύτερων επιφανειών, εφαρμόστε το μίγμα σε περισσότερα σημεία.</p> <p><b>Για γέμισμα:</b> εφαρμόστε το μίγμα στη ρωγμή ή την οπή και λειάνετε την επιφάνεια του πριν αρχίσει να σκληραίνει.</p> <p><b>Για επανακατασκευή:</b> δώστε στο μίγμα το επιθυμητό τελικό σχήμα και λειάνετε την επιφάνεια πριν το προϊόν αρχίσει να σκληραίνει.</p>

**Henkel**

**Ποιότητα για Επαγγελματίες**

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια ανικεμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 08.2010

# REPAIR EXPRESS

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 2

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:</b>	Βάση:	Ομοαξονικό εποξικό μίγμα υψηλής απόδοσης
	Χρώμα:	Μπλε/Λευκό. Λευκό (πολύ ελαφρύ γαλαζωπό) όταν σκληρυνθεί
	Πυκνότητα (ειδικό βάρος):	2 g/ml
	Χρόνος εφαρμογής:	Μέγιστο 3 λεπτά μετά την ανάμιξη
	Χρόνος μηχανικής επεξεργασίας:	15 λεπτά μετά την εφαρμογή <sup>1</sup>
	Χρόνος ωρίμανσης:	Σκληρό μετά από 5 λεπτά (ολική ωρίμανση μετά από 24 ώρες)
	Αντοχή σε διάτμηση (EN 1465) 24 ώρες, 23 °C:	Περίπου 50 kg/cm <sup>2</sup> (εξαρτάται από το υλικό)
	Αντοχή σε θερμοκρασία <sup>1</sup> :	-30°C έως +120°C
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</b>	Για τον καθαρισμό του μίγματος που δεν έχει στεγνώσει, χρησιμοποιήστε αιθανόλη ή κάποιο διαλυτικό γενικής χρήσης. Μετά την ωρίμανσή του, το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικό τρόπο (πχ σπάτουλα ή ξύστρα).	
<b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:</b>	24 μήνες σε μη ανοιγμένα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C - 25°C και μακριά από το ηλιακό φως	
<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b>	48 g blister	
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ:</b>	Δείτε το αντίστοιχο φύλλο πληροφοριών ασφαλείας υλικού.	



IDH# 1479398

<sup>1</sup> Συγκολλημένα κομμάτια που δέχονται φορτία, δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 70°C

**Henkel**

**Ποιότητα για Επαγγελματίες**

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια ανικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106