



SUPER ATTAK SPECIAL GLASS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κυανοακρλική κόλλα μεσαίου ιξώδους.

ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η κόλλα Attak Vetro έχει μελετηθεί ειδικά για συγκόλληση γυαλιού με γυαλί ή γυαλιού με άλλα μη πορώδη υλικά όπως ο χάλυβας και το πλαστικό (εκτός PE, PP, PTFE). Ο αρχικός χρόνος πήξης κυμαίνεται συνήθως από 15 έως 60 δευτερόλεπτα. Οι συγκολλήσεις είναι ανθεκτικές στο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική σύνθεση:	κυανοακρλικό n-βουτύλιο
Όψη:	σχεδόν άχρωμο υγρό
Πυκνότητα στους 20°C:	περ. 1,00 g/cm ³
Ιξώδες:	30-60 mPas
Διάρκεια προϊόντος στους 20°C	18 μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	Έως 80°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και στεγνό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία των επιφανειών

Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες για συγκόλληση είναι καθαρές, στεγνές και έχουν καλή συναρμογή. Πλύνετε το γυαλί με νερό και σκουπίστε το καλά. Αποφύγετε τον καθαρισμό του γυαλιού με απορρυπαντικά που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της συγκόλλησης.

Εφαρμογή

Εφαρμόστε ένα στρώμα κόλλας μόνο σε μία από τις δύο επιφάνειες για συγκόλληση. Ενώστε και κρατήστε σταθερά τα δύο μέρη για χρόνο από 15 έως 60 δευτερόλεπτα.

Προειδοποιήσεις

Για καλύτερα αποτελέσματα συγκόλλησης, αφήστε ακίνητο το αντικείμενο τουλάχιστον 1 ώρα (ή μια ολόκληρη ημέρα).

Αποφεύγετε την άμεση επαφή της κόλλας με το δέρμα.

Προστατεύετε τα ρούχα και τις επιφάνειες στήριξης κατά τη συγκόλληση. Για να καθαρίσετε σταγόνες ή υπολείμματα σε περίπτωση λανθασμένης συγκόλλησης, συνιστάται η χρήση του προϊόντος SCOLLATUTTO.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η κόλλα Super Attak δεν είναι κατάλληλη για PE, PP, PTFE (τα πλαστικά αυτά είναι λιπαρά στην αφή).

Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες.

