

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(Ιούλιος '05)

ΡΑΤΤΕΧ ΘΕΡΜΟΤΗΚΩΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Θερμοτηκώμενη κόλλα ταχείας πήξεως.

ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλη για συγκολλήσεις ξύλου, υφάσματος, μετάλλου, χαρτιού, χαρτονιού, μοκέτας, ταπετσαρίας, πορώδους ή μη πορώδους υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτες ύλες:	συμπολυμερές αιθυλενίου - οξικού βινυλεστέρα και συνθετικές ρητίνες.
Ιξώδες:	διαφανές: 10000 mPa.s (στους +180°C)
Πυκνότητα:	0.75 g/ml
Θερμοκρασίες τήξης:	διαφανές: +84°C
Χρώματα:	διαφανές
Ανοιχτός χρόνος	30-60 δευτ.
Χρόνος πήξης	ακαριαίως (5-15 δευτερόλεπτα)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και στεγνό χώρο.

Εάν διατηρηθεί σωστά το προϊόν παραμένει σταθερό επί 3 χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για χρήση με πιστόλι Pattex Hot Melt starter set.

Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά και του γεγονότος ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της Henkel περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ελεύθερες από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για τεχνική υποστήριξη ή συμβουλές σχετικά με την ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος: HENKEL HELLAS, ΤΗΛ. 210 4897215

Pattex θερμοτηκώμενη κόλλα